LÁMINA DE SEGURIDAD · CLEAR

CLEAR

Automotriz y Arquitectónico

NEX.CL4MIL

% Energía Solar Total Transmitida	80,0
% Energía Solar Total Reflejada	9,0
% Energía Solar Total Absorbida	11,0
% Energía Solar Total Rechazada (TSER)	16,0
% Luz Visible Transmitida	80
% Luz Visible Reflejada	9
% Filtro UV (280nm-380nm)	97
Winter U-Value BTU/pie².°F	1,05
Espesor en MIL"	4,0 (0,004")
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Adhesivo	PS (sensible a presión)
Color	Transparente
Resistencia a la tensión	30.250 PSI
Resistencia a la rotura	112 lbs/inch
Resistencia a la punción	80 lbs

NEX.CL7MIL

% Energía Solar Total Transmitida	78,0
% Energía Solar Total Reflejada	9,0
% Energía Solar Total Absorbida	13,0
% Energía Solar Total Rechazada (TSER)	18,0
% Luz Visible Transmitida	80
% Luz Visible Reflejada	9
% Filtro UV (280nm-380nm)	97
Winter U-Value BTU/pie².°F	1,05
Espesor en MIL"	7,0 (0,007")
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Adhesivo	PS (sensible a presión)
Color	Transparente
Resistencia a la tensión	28.700 PSI
Resistencia a la rotura	205 lbs/inch
Resistencia a la punción	160 lbs

Término de Garantía

Nexfil USA — Made In Korea

1. Cobertura de garantía

- **Garantía de 3 años desde la Fecha de la Compra**, para instalación automotriz y arquitectónica.
- La garantía cubre deslaminación, despegue del adhesivo y pérdida permanente de propiedades superior al 5% respecto al índice constante en la ficha técnica del producto.
- Validez territorial y climática: la garantía es válida únicamente dentro del territorio de Chile y no aplica en ambientes extremos, es decir, en condiciones de temperatura inferiores a -5 °C o superiores a 40 °C.

2. Alcance de la garantía

- La garantía es otorgada exclusivamente por American Films SPA al instalador autorizado.
- El instalador es responsable de responder directamente ante el cliente final.
- American Films SPA no mantiene relación contractual ni de garantía con el usuario final.

3. Procedimiento de reclamo

- El instalador deberá retirar el material supuestamente defectuoso y enviarlo a American Films SPA.
- El material será sometido a un análisis químico mediante cromatografía para verificar la ausencia de químicos o agentes externos que hayan afectado sus propiedades en la instalación o en la limpieza.
- La garantía será validada únicamente si el análisis confirma la ausencia de agentes externos.
- Solo después de un resultado favorable del análisis se entregará la reposición del material.

4. Condiciones de validez

- El instalador debe presentar la boleta o factura de compra del material emitida por American Films SPA.
- La boleta o factura entregada al cliente final por el instalador deberá contener obligatoriamente:
  - El número de la boleta o factura de compra del material.
  - Para automóviles: placa patente y fecha de instalación.
- La instalación debe realizarse dentro de los siguientes plazos:
  - **60 días como máximo** desde la compra del rollo completo.
  - **10 días como máximo** desde la compra de material vendido por metro.
  - Pasados estos plazos de instalación, la garantía no será válida, ya que no se puede asegurar un almacenamiento adecuado del material.

5. Restricciones de instalación

- El material debe instalarse únicamente en la cara interna de los vidrios.
- No apto para ambientes húmedos como duchas, saunas, piscinas o similares.

6. Cobertura específica

- Defectos de fabricación.

7. Exclusiones de la garantía

- Mala instalación.
- Uso de materiales abrasivos.
- Rayones, daños mecánicos o químicos.
- Suciedad, burbujas o desprendimientos producto de instalación deficiente.
- Mano de obra de instalación ni gastos asociados (la garantía cubre únicamente el material).
- Instalaciones realizadas en condiciones fuera del rango térmico garantizado (-5 °C a 40 °C).
- Instalaciones efectuadas fuera de los plazos máximos desde la compra del material.

8. Condiciones adicionales de instalación profesional

- La instalación debe realizarse en un ambiente limpio, libre de polvo y en temperaturas adecuadas (10 °C a 35 °C).
- No instalar bajo exposición solar directa ni en vidrios calientes.
- Uso obligatorio de shampoo neutro durante la aplicación.
- Eliminación total del agua mediante espátulas y materiales adecuados.
- Raspado previo del vidrio para remover grasa, suciedad o incrustaciones.
- Tiempo de curado: entre 7 y 15 días según clima y espesor de la película, durante los cuales no se deben manipular los vidrios ni aplicar productos de limpieza.
- En automóviles, no bajar vidrios laterales durante al menos 48 a 72 horas posteriores a la instalación.
- Limpieza posterior únicamente con paños de microfibra y soluciones neutras (sin amoníaco ni solventes).